



煤炭验收标准

1 目的及适用范围

1.1 目的: 统一公司所采购煤炭的验收标准。

1.2 适用范围: 适用于对煤炭的验收。

2 引用文件

GB/T212-219 《煤的工业分析方法》

GB474 《煤样的制备方法》

3 检测指标

检测项目		内部标准	参考标准
全水分 Mt, %		≤8	GB/T 211-2007
灰分 (干燥剂 Ad), %		≤12	GB/T 212-2008
挥发份 (干燥无灰基 Vdaf), %		32-38	GB/T 212-2008
全硫 (干燥基 Std), %		≤0.5	GB/T 214-2007
焦渣特征 (CRC)		≤3	GB/T 212-2008
* 发热量 (收到基 低位发热量 Qnet, ar), Kcal/Kg		≥5500	GB/T 213-2008
* 灰熔融性 (软化温度 ST), °C		≥1250	GB/T 219-2008
煤矸石, %		≤1	---
粒度 (3mm 筛通过率)	0~3mm, %	≤30	---
	最大粒度, mm	≤40	---

4 备注

4.1 以上标准为推荐标准, 各工厂可制定合同质量标准, 但不得低于以上推荐的各工厂相应验收标准, 并在集团品管部备案。

4.2 “*” 表示实验室不具备检测能力的检测项目, 可在必要时送检, 由供应商提供相关指标的送检报告。